

Název	Normy	Symboły	Výsledky
CE/DOP	EN 14041		CPR/AI/004
Třída použití	EN ISO 10874 (EN 685)		23, 31
Specifikace	EN ISO 10582 (EN 649)		Vyhovuje
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)		2 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)		0,3 mm
Hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)		3675 g/m ²
Odolnost vůči opotřebení	EN ISO 10582 (EN 649)		Typ 1 Skupina T
Bodový vtisk	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,1 mm
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,25 %
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 2 mm
Ohebnost	EN ISO 24344 method A (EN 435)		Vyhovuje
Protiskluzovost	DIN 51130 EN 13893		R10 Třída DS
Chemická odolnost	EN ISO 26987 (EN 423)		Vynikající
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02		≥ 6
Třída reakce na oheň, vývin kouře	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Odolnost vůči pojezdu (Typ W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Vyhovuje
Odpor při prostupu tepla	EN 12664		0,010 m ² K/W (vhodné pro podlahové vytápění)
Emisní chování	Indoor Air Comfort Gold		Certifikát č. IACG-352-02-05-2018
Emisní chování COV		 Informace ohledně úrovně emisí těkavých látek ve vnitřním vzduchu, představující riziko inhalační toxicity, na stupnici od A+ (velmi nízké emise) do C (vysoké emise).	A+
Emisní chování	M1		Certifikováno www.m1.rts.fi
Životní prostředí	BRE Green Guide		Srovnatelné s Green Guide generic elements 821570039 a 821570066 hodnoceno jako A+/A
Bez ftalátů		 Amtico First se vyrábí s bezftalátovými a biologickými změkčovači.	Ano
Povrchová ochrana			Polyuretan